



MAKE DESIGN

ELIMINA FUGHE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

DESCRIZIONE PRODOTTO E UTILIZZI

Make Elimina Fughe è un fondo rasante resinoso per la copertura totale delle fughe, crea una superficie liscia e uniforme color grigio scuro. Ideale anche per il ripristino di superfici irregolari e per applicazioni su pavimenti radianti. Applicabile con: pennello, rullo, spatola.

DATI PRINCIPALI

Destinazione d'uso: Pavimenti, pareti e superfici piastrellate.

Formati disponibili: 1 kg - 4 kg

Applicazione: Rullo a pelo medio, pennello o spatola.

Essiccazione tra una mano e l'altra: circa 30 min.

Contenuto di VOC: < 3 %.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere solide, livellate e prive di oli, polvere o altre sostanze contaminanti. Su ceramica o piastrelle: sgrassare accuratamente con Make Shampoo, risciacquare e lasciare asciugare bene.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E APPLICAZIONE

Applicazione con rullo a pelo medio, pennello o spatola.

Miscelazione:

Aggiungere per ogni kg di polvere 340 ml di acqua, miscelare con trapano miscelatore per 2 minuti (si consiglia di miscelare 1-2 kg per volta). Pulire immediatamente gli strumenti utilizzati con acqua. Tempo di lavorazione: circa 15 min a +20°C. Temperatura di applicazione: +20°C (le basse temperature rallentano il tempo di lavorazione, mentre le alte lo accelerano). Spessore: circa 1 mm per mano.

CICLO APPLICATIVO

- 1.** Riempimento fughe: Applicare 1 mano di Make Elimina Fughe con rullo, uniformare a spatola. Attendere 30 min.
- 2.** Applicare 1 mano di Fleur Primer Ruvido a rullo. Attendere 4 ore.
- 3.** Applicare 2 mani di Make Elimina Fughe a rullo, uniformare con spatola. Attendere 30 min tra le mani. Dopo 1 ora carteggiare con grana da 80 a 180 se necessario.

CONSIGLI PER IL CICLO DI VERNICIATURA

Perfetto come base per resine, cementi e pitture decorative. Attendere almeno 8-12 ore prima di verniciare. Per uniformare l'assorbimento della superficie applicare a rullo 1-2 mani di Fleur Cement Consolidator prima del ciclo applicativo scelto.

PULIZIA

Pulire le superfici dipinte utilizzare detergenti neutri per pavimenti o Shampoo MAKE diluito 1:3 con acqua. Non utilizzare sostanze che contengono cloro attivo, candeggina o similari. Non utilizzare vapore.



MAKE DESIGN

ELIMINA FUGHE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di lavorazione consigliata: +20°C.

Temperatura di applicazione consigliata: +20°C.

Stoccaggio: conservare in confezioni originali sigillate tra +5°C e +30°C. Proteggere dal gelo.

PARAMETRI TECNICI

Resa per mano a confezione: 1 kg → 1 m² / 4 kg → 4 m²

Applicazione: Applicazione con rullo a pelo raso, pennello o spatola.

Diluizione: 1 kg → 340 ml di acqua.

Consumo medio teorico: circa 1,25 kg polvere per m² e ogni mm di spessore

Idoneità al riscaldamento a pavimento: sì

Idoneità per sedie con rotelle: sì

Resistenza alla flessione circa:

dopo 1 giorno: 5,0 N/mm²

dopo 7 giorni: 6,0 N/mm²

dopo 28 giorni: 7,0 N/mm²

Resistenza alla pressione circa:

dopo 1 giorno: 21 N/mm²

dopo 7 giorni: 29 N/mm²

dopo 28 giorni: 35 N/mm²

ESSICCAZIONE

Intervallo di riverniciatura: 30 min. a 20°C

Essiccazione fuori polvere: 1 ora

Essiccazione al tatto: 30 min.

Essiccazione in profondità: 24 ore

Calpestabile: circa 2 ore

Resistenza alla temperatura: fino a 80°C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non adatto a supporti con umidità di risalita, ambienti molto umidi o per uso esterno.

Non applicare sotto i 10 °C e sopra i 30 °C.

Non applicare su supporti fragili o inconsistenti.

Non calpestare il prodotto prima di 24 ore.

Non utilizzare in locali poco areati.

Non conservare sotto i 5 °C e sopra i 30 °C.

Verificare umidità del sottofondo: non superiore al 2%.

Si consiglia test foglio plastica secondo norma ASTM D4263-83 per verificare eventuale umidità ascendente.



MAKE DESIGN

ELIMINA FUGHE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

NOTE AGGIUNTIVE

Maneggiare il prodotto con cura, consultando sempre la scheda di sicurezza e rispettando le normative nazionali e locali su sicurezza personale e ambientale.

I dati della scheda tecnica sono stati ottenuti utilizzando esclusivamente materiali di produzione e seguendo le specifiche applicative indicate; l'uso di prodotti di altri marchi può compromettere applicazione, prestazioni e polimerizzazione, pertanto non è garantita la conformità dei risultati in cicli misti.

I tempi di essiccazione sono riferiti a condizioni standard di 20°C; variazioni di temperatura, umidità e condizioni ambientali possono modificarne la durata.

Le rese sono teoriche, riferite al singolo strato e puramente indicative, poiché possono variare in funzione del supporto e del sistema applicativo; è sempre consigliata una prova pratica preventiva.

Le informazioni sono ritenute accurate e affidabili ma non costituiscono garanzia, poiché preparazione del supporto, modalità di applicazione, condizioni ambientali, essiccazione, sovraverniciatura e conservazione del prodotto sono fuori dal controllo del produttore.

Rimane responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e la corretta esecuzione del ciclo applicativo.

Per ulteriori informazioni su applicazione e condizioni di utilizzo è consigliato contattare l'assistenza tecnica. Le immagini di confezione possono essere indicative e le confezioni possono variare in base agli aggiornamenti. Il presente documento sostituisce le versioni precedenti.