



MAKE STUCCO PER FUGHE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

SCHEDA TECNICA

UTILIZZI

- Stuccatura e riempimento di fughe di piastrelle, crepe non strutturali, buchi e cavità.
- Formazione di sgusci a ridotto raggio di curvatura tra parete e pavimento.
- Buona adesione su calcestruzzo, materiali lapidei, ferro, vetro, legno e e etc.

DESCRIZIONE

Formulato bicomponente resinosa a base di resine epossidiche di colore grigio, avente contenuto di solidi in volume di 100%. Formulato esente da ritiri e con bassa tendenza a colare su superficie verticali

MODALITA' D'USO:

- Abrasione della superficie e depolveratura.
- Pulire con Shampoo per pavimenti MAKE e risciacquare.
- Applicare una ripresa di Fondo per Piastrelle MAKE.
- Prelevare parti in volume uguali dalla confezione di Parte A (colore bianco) e Parte B (colore nero) miscelando accuratamente con spatola i 2 componenti, fino ad ottenere una colorazione uniforme (grigia).
- Il prodotto è così pronto per l'utilizzo, tramite spatola in plastica MAKE.
- Il formulato deve essere applicato entro 20 minuti.

N.B: Essendo un materiale a riempimento volumetrico il consumo del prodotto è strettamente connesso al volume da colmare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

COLORE:		Grigio
ODORE:		Ammina
PESO SPECIFICO:		1,10+/- 0,05 g/ml
RESIDUO SECCO:		100% in peso
VISCOSITA':		Pasta tissotropica
POT-LIFE A 25°:		20'
CONSUMO:		1,15 kg al mq per 1 mm
RAPPORTO DI MISCELA:	in peso	A=100 parti B=78 parti
	in volume	A=100 parti B= 100 parti
SECCO AL TATTO A 25°C:		1,5 – 2,5 ore a 25° 50% U.R..
INDURIMENTO COMPLETO A 25°C:		7 giorni
RITIRO VOLUMETRICO:		trascurabile
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO:		temperatura compresa tra 5 e 30°C
SOLVENTE PER LA PULIZIA ATTREZZI:		SOLVENTE.
MAGAZZINAGGIO		Conservare in luogo asciutto ad una temperatura tra i 5° e i 35°C

L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.