



MAKE DESIGN

RESINA ULTRA-RESISTENTE OPACA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

DESCRIZIONE PRODOTTO E UTILIZZI

Resina poliuretanica a base solvente opaca. Elevata resistenza chimico-fisica, ai raggi ultravioletti e all'aggressione degli agenti chimici di uso domestico. Ottima resistenza all'abrasione e al graffio. Ideale per proteggere superfici interne, esterne o a contatto prolungato con acqua e detersivi (es. box doccia, top lavandini e top cucine).

DATI PRINCIPALI

Finitura: Opaca (25-35 gloss)

Destinazione d'uso: Verniciatura protettiva extra resistente trasparente opaca di pavimenti o rivestimenti in resina o cemento; protezione di superfici esposte ad acqua e detersivi domestici.

Formati disponibili: 1 L

Applicazione: Rullo a pelo raso o pennello.

Essiccazione tra una mano e l'altra: min. 12 ore - Max. 36 ore.

Classificazione VOC: D.Lgs.161/2006. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS).

Cat.A/j. Lim. max COV: 500 g/L. Contenuto COV prodotto pronto all'uso: 500 g/L.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare solo su superfici pulite e prive di polvere, si consiglia di abrasivare la superficie con carta fine per favorire l'adesione. Pulire la superficie con Shampoo MAKE, risciacquare accuratamente e lasciare asciugare bene. In caso di calcestruzzo di nuova realizzazione attendere 28 giorni. La corretta preparazione della superficie è essenziale per garantire la durata dei prodotti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E APPLICAZIONE

Applicazione con rullo a pelo raso o pennello.

Miscelazione:

1. Mescolare i componenti A e B singolarmente. Versare il componente B nel componente A miscelare lentamente per 2 minuti meglio con trapano miscelatore a bassa velocità. Lasciare riposare il prodotto nella latta per 5 min.

2. ORA IL PRODOTTO È PRONTO E DEVE ESSERE APPLICATO ENTRO 40 MIN.

3. Aspettare min. 12 ore max 36 ore prima di applicare lo strato successivo. Dopo le 36 ore carteggiare con abrasivo grana 180-220 prima di applicare il prodotto successivo.

La resina sarà calpestabile dopo 24 ore e raggiungerà il massimo della resistenza dopo 7 giorni.

Per ottenere una superficie antisdrucchiabile è possibile aggiungere al momento della preparazione della miscela il 3-5 % di Make Additivo Antiscivolo.

Se la superficie da rivestire è inferiore rispetto alla resa della confezione, si consiglia di preparare poco prodotto per volta mantenendo la corretta proporzione tra componente A e B.

Le tempistiche indicate si riferiscono a una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

NOTA: il formulato è a solvente, proteggere le vie respiratorie e areare bene il locale durante l'applicazione e osservare le norme di sicurezza indicate sull'etichetta.

Il mancato rispetto delle condizioni di miscelazione può causare difformità di brillantezza e non uniformità della finitura.



MAKE DESIGN

RESINA ULTRA-RESISTENTE OPACA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

PULIZIA DELLA SUPERFICIE RESINATA

Facile da pulire. Utilizzare detergenti neutri per pavimenti o Make Shampoo diluito 1:3 con acqua. Non utilizzare sostanze che contengono cloro attivo, candeggina o similari, es. Amuchina.

CATALISI

Catalizzatore: Make Resina Trasparente Ultra-Resistente Componente B
Rapporto catalisi: 25% in peso (100 COMPONENTE A + 25 COMPONENTE B)
Pot-life (50% U.R. - 25°C): circa 40 minuti.
Confezione catalizzatore: 0,19 L

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente e supporto: 10 – 35 °C
Umidità relativa max: 60%
Stoccaggio: in confezione sigillata tra +5°C e +30°C. Proteggere dal gelo.

PARAMETRI TECNICI

Resa per mano a confezione: 1 L → 10 m² circa
Applicazione: rullo a pelo raso o pennello
Brillantezza: 25 - 35 gloss
Spessore umido: 165 µ
Spessore secco: 100 µ
Spessore totale: circa 180 µ
Consumo medio totale: circa 234 g/m²

ESSICCAZIONE

Intervallo riverniciatura: min. 12 ore - Max. 36 ore.
Essiccazione in profondità: 24 ore
Polimerizzazione completa: fino a 7 giorni
Resistenza temperatura: fino a 80 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non diluire.
Non applicare sotto i 10° C e sopra i 35° C.
Non applicare su supporti fragili o inconsistenti.
Non applicare il prodotto oltre il tempo di utilizzo di 40 minuti.
Non calpestare il prodotto prima di 24 ore.
Non utilizzare in locali poco areati.
Non conservare sotto i 5° C e sopra i 35° C.
Non usare detergenti aggressivi per la pulizia (contenenti cloro attivo, candeggina o similari, es. Amuchina).



MAKE DESIGN

RESINA ULTRA-RESISTENTE OPACA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

Utilizzare materiali dello stesso lotto. Differenze possibili in termini di gloss.

DATI TECNICI DI FORNITURA

Composizione: Resine poliuretaniche alifatiche
Residuo secco peso: 50% in peso miscela A+B
Residuo secco volume: 55 ± 2%
Viscosità: 200-400 mPa.s
Peso specifico: 1,10 +/- 0,05 g/ml

RAPPORTO DI MISCELAZIONE COMPONENTE A + COMPONENTE B

In peso: 100 (COMPONENTE A) + 25 (COMPONENTE B)
In volume: 100 (COMPONENTE A) + 33 (COMPONENTE B)
Miscela catalizzata:
Peso specifico: 1,10 +/- 0,05 g/ml
Residuo secco peso: 50% in peso miscela A+B
Residuo secco volume: circa 55%

NOTE AGGIUNTIVE

Pulire gli strumenti con solvente universale subito dopo l'uso. Maneggiare il prodotto con cura, consultando sempre la scheda di sicurezza e rispettando le normative nazionali e locali su sicurezza personale e ambientale. I dati della scheda tecnica sono stati ottenuti utilizzando esclusivamente materiali di produzione e seguendo le specifiche applicative indicate; l'uso di diluenti, catalizzatori o prodotti di altri marchi può compromettere applicazione, prestazioni e polimerizzazione, pertanto non è garantita la conformità dei risultati in cicli misti.

I tempi di essiccazione e di pot life sono riferiti a condizioni standard di 20°C; variazioni di temperatura, umidità, tipo di catalizzatore e condizioni ambientali possono modificarne la durata.

Le rese sono teoriche, riferite al singolo strato e puramente indicative, poiché possono variare in funzione del colore, del supporto e del sistema applicativo; è sempre consigliata una prova pratica preventiva.

Le informazioni sono ritenute accurate e affidabili ma non costituiscono garanzia, poiché preparazione del supporto, modalità di applicazione, condizioni ambientali, essiccazione, sovraverniciatura e conservazione del prodotto sono fuori dal controllo del produttore.

Rimane responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e la corretta esecuzione del ciclo applicativo.

Per ulteriori informazioni su applicazione e condizioni di utilizzo è consigliato contattare l'assistenza tecnica.

Le immagini di confezione possono essere indicative e le confezioni possono variare in base agli aggiornamenti di listino.

Il presente documento sostituisce le versioni precedenti.