

DESCRIZIONE PRODOTTO E UTILIZZI

Resina epossidica extra resistente bicomponente colorata opaca, senza odore a base acqua. Certificata HACCP. Ideale per pavimenti e pareti, piastrelle, marmi, gres porcellanato, cemento, intonaco, ecc...
Bagni, soggiorni, cucine, spazi commerciali, garage, mobili e complementi d'arredo.
Ottima resistenza all'usura e facile da pulire.

DATI PRINCIPALI

Finitura: Opaca (20-30 gloss)
Destinazione d'uso: Pavimenti e rivestimenti interni.
Formati disponibili: 0,750 L - 2 L
Applicazione: Rullo a pelo raso o pennello.
Essiccazione tra una mano e l'altra: circa 6 ore.
Pot life a 20°C: circa 90 minuti
Classificazione VOC: Cat. j-BA Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti).
VALORE LIMITE UE 140 g/l - CONTENUTO DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO A+B 1 g/l.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare solo su superfici pulite e prive di polvere, abraderne se necessario. Pulire la superficie con Shampoo MAKE e risciacquare accuratamente. In caso di calcestruzzo di nuova realizzazione attendere 28 giorni. Su piastrelle a pavimento applicare una mano di Fondo per Piastrelle MAKE, su piastrelle a parete applicare direttamente. In presenza di umidità di risalita applicare due mani di Fondo Blocca Umidità MAKE. N.B. La corretta preparazione della superficie è essenziale per garantire la durata dei prodotti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E APPLICAZIONE

Applicazione con rullo a pelo raso o pennello.

Miscelazione:

1. Mescolare i componenti A e B singolarmente. Versare il componente B nel componente A e miscelare lentamente per 2 minuti meglio con trapano miscelatore a bassa velocità. Lasciare riposare il prodotto nella latta per 5 min.

2. Aggiungere l'acqua: confezione 0,750 L → 100 ml di acqua (10% ca. di A+B) - confezione 2 L → 275 ml di acqua (10% ca. di A+B). Miscelare nuovamente il prodotto per 1 minuto.

SU SUPERFICI ASSORBENTI: Diluire la 1° mano come segue: confezione 0,750 L → 200 ml di acqua (20%ca. di A+B) - confezione 2 L → 550 ml di acqua (20% ca. di A+B).

3. ORA IL PRODOTTO È PRONTO E DEVE ESSERE APPLICATO ENTRO 90 MINUTI.

4. Essiccazione tra le mani, attendere 6 ore.

La resina sarà calpestabile dopo 48 ore e raggiungerà il massimo della resistenza dopo 7 giorni.

Se la superficie da rivestire è inferiore rispetto alla resa della confezione, si consiglia di preparare poco prodotto per volta mantenendo la corretta proporzione tra componente A e B. Le tempistiche indicate si riferiscono a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C.

Si consiglia di usare mascherina protettiva e guanti durante l'applicazione.

Non utilizzare acqua per il lavaggio dell'imballo del catalizzatore.

Il mancato rispetto delle condizioni di miscelazione può causare difformità di brillantezza e non uniformità della finitura.



MAKE DESIGN RESINA INTERIOR DESIGN

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

CICLI APPLICATIVI

SUPERFICI PIASTRELLATE E LISCE NON ASSORBENTI

Applicare 1 mano di Make Fondo per Piastrelle (consigliato solo su pavimento).

Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design.

SUPERFICI POROSE ASSORBENTI

Applicare 1 mano di Make Resina Interior Design diluita al 20% (vedi preparazione del prodotto e applicazione).

Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design.

PER COPRIRE LE FUGHE

Applicare 2-3 mani di Make Fondo Blocca Umidità o Make Elimina Fughe (se non ci sono problemi di umidità).

Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design.

PROTEZIONE DEL SUPPORTO PER TUTTI I CICLI APPLICATIVI

Pavimenti e superfici ad alta usura:

Applicare 1 o 2 mani di Make Resina Trasparente bicomponente a base acqua.

Contatto prolungato con acqua (es. doccia, top cucina) ed esterno:

Applicare 2 mani di Make Resina Ultra-Resistente bicomponente.

PULIZIA

Utilizzare detergenti neutri per pavimenti o Shampoo MAKE diluito 1:3 con acqua.

Non utilizzare sostanze che contengono cloro attivo, candeggina o similari. Non utilizzare vapore.

CATALISI

Catalizzatore: Make Catalizzatore per Resina

Rapporto catalisi: 25% in peso (100 COMPONENTE A + 25 COMPONENTE B)

Pot life a 20°C: circa 90 minuti

Confezioni catalizzatore: 0,750 L → 0,188 L / 2 L → 0,5 L

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente e supporto: 15 – 30 °C

Umidità relativa max: 60%

Stoccaggio: in confezione sigillata tra +5°C e +35°C. Proteggere dal gelo.

PARAMETRI TECNICI

Resa per mano a confezione: 0,750 L → 8 m² / 2 L → 20 m²

Applicazione: rullo a pelo raso o pennello

Diluizione: confezione 0,750 L → 100 ml di acqua (10% ca. di A+B)

confezione 2 L → 275 ml di acqua (10% ca. di A+B)

Brillantezza: 20 - 30 gloss

Spessore umido: 99 µ

Spessore secco: 60 µ

Spessore totale: circa 100 µ

Consumo medio: circa 142 g/m²

Colori: 8

ESSICCAZIONE

Intervallo riverniciatura: 6 ore
Essiccazione in profondità: 48 ore
Polimerizzazione completa: fino a 7 giorni
Resistenza temperatura: fino a 80 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare sotto i 15° C e sopra i 30° C.
Non applicare su supporti friabili e inconsistenti.
Non applicare oltre il tempo di utilizzo di 90 min.
Non calpestare il prodotto prima di 48 ore dall'applicazione.
Non utilizzare in locali poco areati.
Non conservare sotto i 5° C e sopra i 30° C.
Pot Life influenzato dalla temperatura.
Catalizzare solo la quantità utilizzabile entro 30 minuti per evitare reazioni esotermiche.
Umidità supporto max 4%. Eseguire test foglio plastica ASTM D4263.
Tempi pedonabilità e indurimento variano con temperatura:
- 10°C → pedonabile 3 gg / completo 12 gg
- 20°C → pedonabile 2 gg / completo 8 gg

DATI TECNICI FORNITURA

Composizione: Epossipoliammidico
Residuo secco peso: 67 ± 2%
Residuo secco volume: 50 ± 2%
Viscosità: 5500 – 6500 mPa·s
Peso specifico: 1,35 – 1,55 g/ml

RAPPORTO DI MISCELAZIONE COMPONENTE A + COMPONENTE B

In peso: 100 (COMPONENTE A) + 25 (COMPONENTE B)
In volume: 100 (COMPONENTE A) + 33 (COMPONENTE B)
Miscela catalizzata:
Peso specifico: circa 1,42 g/ml
Residuo secco peso: circa 74%
Residuo secco volume: circa 60%

NOTE AGGIUNTIVE

Pulire gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. Maneggiare il prodotto con cura, consultando sempre la scheda di sicurezza e rispettando le normative nazionali e locali su sicurezza personale e ambientale. I dati della scheda tecnica sono stati ottenuti utilizzando esclusivamente materiali di produzione e seguendo le specifiche applicative indicate; l'uso di diluenti, catalizzatori o prodotti di altri marchi può compromettere applicazione, prestazioni e polimerizzazione, pertanto non è garantita la conformità dei risultati in cicli misti. I tempi di essiccazione e di pot life sono riferiti a condizioni standard di 20°C; variazioni di temperatura, umidità, tipo di catalizzatore e condizioni ambientali possono modificarne la durata. Le rese sono teoriche, riferite al singolo strato e puramente indicative, poiché possono variare in funzione del colore, del supporto e del sistema applicativo; è sempre consigliata una prova pratica preventiva. Le informazioni sono ritenute accurate e affidabili ma non costituiscono garanzia, poiché preparazione del supporto, modalità di applicazione, condizioni ambientali, essiccazione, sovraverniciatura e conservazione del prodotto sono fuori dal controllo del produttore. Rimane responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e la corretta esecuzione del ciclo applicativo. Per ulteriori informazioni su applicazione e condizioni di utilizzo è consigliato contattare l'assistenza tecnica. Le immagini di confezione possono essere indicative e le confezioni possono variare in base agli aggiornamenti. Il presente documento sostituisce le versioni precedenti.