



MAKE DESIGN

SPATOLATO MATERICO MONOCOMPONENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

DESCRIZIONE PRODOTTO E UTILIZZI

Resina decorativa monocomponente a spessore, formulata per la realizzazione di superfici continue ad alta resistenza su pavimenti e rivestimenti interni. Prodotto pronto all'uso, inodore, applicabile con rullo e livellabile con spatola o frattazzo per ottenere superfici decorative spatolate.

DATI PRINCIPALI

Destinazione d'uso: Pavimenti, pareti e superfici piastrellate.

Formati disponibili: 2 Litri

Applicazione: Rullo a pelo medio, livellare con spatola.

Essiccazione tra una mano e l'altra: circa 4 ore.

Contenuto di VOC: < 3 %.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che la superficie sia solida, asciutta e pulita. Su ceramica: sgrassare con Make Shampoo, risciacquare e lasciare asciugare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E APPLICAZIONE

Applicazione con rullo a pelo medio, livellare con spatola.

APPLICAZIONE SU SUPERFICI LISCE E CONTINUE (pareti e pavimenti)

1. Primer: Applicare 1 mano di Fleur Primer Ruvido a rullo. Attendere 4 ore.
2. Prima mano: Miscelare con trapano a bassa velocità per 2 min. Applicare con rullo a pelo medio leggermente inumidito e livellare con spatola/frattazzo. Attendere 4 ore. Carteggiare con grana 180 se necessario.
3. Seconda mano: Miscelare, applicare con rullo e livellare con spatola/frattazzo. Attendere 4 ore. Carteggiare con grana 180 se necessario.
4. Finitura per pareti: dopo 6h, 2 mani di Fleur Resina di Finitura satinata (2h ore tra le mani).
Finitura ad alta resistenza per pavimenti e pareti: dopo 6 h, 2 mani di Make Resina Trasparente (lucida, satinata o opaca, 4 h tra le mani).
Finitura per superfici a contatto prolungato con acqua (es. docce): dopo 6 h, 2 mani di Make Resina Trasparente Ultra-Resistente (lucida o opaca, 12 h tra le mani).

CICLO ELIMINA FUGHE (per piastrelle)

Per eliminare le fughe e ottenere una base liscia prima dello Spatolato Materico.

1. Prima mano: Applicare Make Elimina Fughe con rullo, livellare con spatola/frattazzo. Attendere 30 min.
2. Seconda e Terza mano: Applicare a rullo, livellare con spatola/frattazzo. Attendere 30 min. tra le mani.
3. Attendere 12 ore prima di applicare Make Spatolato Materico seguendo il ciclo sopra descritto.
4. Primer: Applicare 1 mano di Fleur Primer Ruvido a rullo. Attendere 4 ore.
5. Prima mano: Miscelare con trapano a bassa velocità per 2 min. Applicare con rullo a pelo medio leggermente inumidito e livellare con spatola/frattazzo. Attendere 4 ore. Carteggiare con grana 180 se necessario.
6. Seconda mano: Miscelare, applicare con rullo e livellare con spatola/frattazzo. Attendere 4 ore. Carteggiare con grana 180 se necessario.
7. Finitura per pareti: dopo 6h, 2 mani di Fleur Resina di Finitura satinata (2h ore tra le mani).
Finitura ad alta resistenza per pavimenti e pareti: dopo 6 h, 2 mani di Make Resina Trasparente (lucida, satinata o opaca, 4 h tra le mani).
Finitura per superfici a contatto prolungato con acqua (es. docce): dopo 6 h, 2 mani di Make Resina Trasparente Ultra-Resistente (lucida o opaca, 12 h tra le mani).



MAKE DESIGN

SPATOLATO MATERICO MONOCOMPONENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

PULIZIA

Utilizzare detergenti neutri per pavimenti o Shampoo MAKE diluito 1:3 con acqua.
Non utilizzare sostanze che contengono cloro attivo, candeggina o similari. Non utilizzare vapore.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di lavorazione consigliata: da +15°C a +30°C.
Temperatura di applicazione consigliata: da +15°C a +30°C.
Stoccaggio: conservare in confezioni originali sigillate tra +5°C e +35°C. Proteggere dal gelo.

PARAMETRI TECNICI

Resa per mano a confezione: 2 lt → 8 m²
Applicazione: Applicazione con rullo a pelo medio e livellare a spatola.
Spessore umido per strato: circa 93 micron
Spessore secco per strato: circa 40 micron
Spessore secco totale indicativo: circa 60 micron
Consumo medio teorico: circa 98 g/m²
Colori: 4
Peso specifico (a 25°C): 1,70-1,80 g/ml
Viscosità: 240.000-300.000 mPa-s
Residuo secco: ~80% in peso
Pulizia degli strumenti: acqua.

ESSICCAZIONE

Intervallo di riverniciatura: 4-6 ore a 20°C
Essiccazione fuori polvere: 4 ore
Essiccazione al tatto: 2-4 ore.
Essiccazione in profondità: 24 ore - 48 ore.
Calpestabile: circa 48 ore
Resistenza alla temperatura: fino a 80°C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non adatto a supporti con umidità di risalita, ambienti molto umidi o per uso esterno.
Non applicare sotto i 15 °C e sopra i 30 °C.
Non applicare su supporti fragili o inconsistenti.
Non calpestare il prodotto prima di 48 ore.
Non utilizzare in locali poco areati.
Non conservare sotto i 5 °C e sopra i 35 °C.



MAKE DESIGN

SPATOLATO MATERICO MONOCOMPONENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

NOTE AGGIUNTIVE

Maneggiare il prodotto con cura, consultando sempre la scheda di sicurezza e rispettando le normative nazionali e locali su sicurezza personale e ambientale.

I dati della scheda tecnica sono stati ottenuti utilizzando esclusivamente materiali di produzione e seguendo le specifiche applicative indicate; l'uso di prodotti di altri marchi può compromettere applicazione, prestazioni e polimerizzazione, pertanto non è garantita la conformità dei risultati in cicli misti.

I tempi di essiccazione sono riferiti a condizioni standard di 20°C; variazioni di temperatura, umidità e condizioni ambientali possono modificarne la durata.

Le rese sono teoriche, riferite al singolo strato e puramente indicative, poiché possono variare in funzione del supporto e del sistema applicativo; è sempre consigliata una prova pratica preventiva.

Le informazioni sono ritenute accurate e affidabili ma non costituiscono garanzia, poiché preparazione del supporto, modalità di applicazione, condizioni ambientali, essiccazione, sovraverniciatura e conservazione del prodotto sono fuori dal controllo del produttore.

Rimane responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e la corretta esecuzione del ciclo applicativo.

Per ulteriori informazioni su applicazione e condizioni di utilizzo è consigliato contattare l'assistenza tecnica. Le immagini di confezione possono essere indicative e le confezioni possono variare in base agli aggiornamenti di listino. Il presente documento sostituisce le versioni precedenti.