

SCHEDA TECNICA

CONSOLIDANTE A BASE ACQUA

CARATTERISTICHE

Consolidante trasparente specifico per pavimenti e pareti in cemento. Penetra in profondità, consolida la superficie e migliora l'adesione della resina trasparente finale.

PER NON SBAGLIARE

- . Applicare sopra i 10 °C e sotto i 30°C
- . Non applicare in presenza di umidità su pareti o su pavimenti

DOVE SI APPLICA

Si applica su Cemento Decorativo Fine MAKE o su Fondo Cemento MAKE prima di applicare la Resina Trasparente per Cemento MAKE.

COME SI APPLICA

Si applica a pennello o a rullo senza diluizione. Dopo 4 ore procedere con l'applicazione della Resina Trasparente per Cemento MAKE.

CICLO PER PARETI

Applicare 1 mano di Primer Uniformante MAKE, 2 mani di Cemento Decorativo Fine MAKE + Additivo per Cemento MAKE, 1 mano di Consolidante MAKE e, per raggiungere la completa idrorepellenza, 2 mani di Resina Trasparente per Cemento MAKE Lucida, Satinata o Opaca.

- . Su fondi asciutti e compatti seguire il ciclo per pareti.
- . Su piastrelle ed altre superfici molto lisce e non assorbenti abradere con Frattazzo per Carteggiare MAKE o applicare una mano di Fondo per Piastrelle MAKE + Additivo Antiscivolo MAKE, quindi procedere con il ciclo per pareti.

CICLO PER PAVIMENTI

Applicare: 2 mani di Fondo Cemento MAKE + Additivo Cemento MAKE, 2 mani di Cemento Decorativo Fine MAKE + Additivo Cemento MAKE, 1 mano di Consolidante MAKE e 2 mani di Resina Trasparente per Cemento MAKE Lucida, Satinata o Opaca.

- . Su fondi asciutti e compatti seguire il ciclo per pavimenti.
- . Su piastrelle ed altre superfici molto lisce e non assorbenti abradere con Frattazzo per Carteggiare MAKE o applicare una mano di Fondo per Piastrelle MAKE + Additivo Antiscivolo MAKE, quindi procedere con il ciclo per pavimenti.

CICLO IDROREPELLENZA PER CEMENTO

Applicare 1 mano di Consolidante MAKE + 2 mani di Resina Trasparente MAKE.

AVVERTENZE

Il cemento è un materiale assorbente: su supporti dove è necessaria lavabilità e resistenza applicare il CICLO IDROREPELLENZA (Es. pavimenti, box doccia, top cucine, paraschizzi).

RESE E TEMPI DI ASCIUGATURA

PRODOTTO	ASCIUTTO	RIVERNICIABILE	RESA per mano
FONDO CEMENTO	4 h	6 - 8 h	1mq/ Kg
CEMENTO DECORATIVO	2 h	4 - 6 h	2mq/ Kg
CONSOLIDANTE	1 h	3 - 4 h	12mq/ L
RESINA TRASPARENTE	2 h	tra 6 e 24 h	14mq/ L

Le rese e i tempi indicati sono da ritenersi validi considerando un fondo liscio e compatto, con una temperatura di 20°C e un'umidità residua nell'aria pari al 60%, in caso di fondi ruvidi o molto assorbenti la resa può subire sensibili variazioni. La temperatura dell'aria in fase di essiccazione e del supporto in fase di applicazione devono essere sempre superiori ai 10°C. Il prodotto raggiunge le resistenze massime dopo 7 giorni dall'applicazione; prima di una settimana si consiglia di usare cautela soprattutto nello spostamento di mobili o carichi pesanti.