

SCHEDA TECNICA

A BASE ACQUA - IDEALE PER TUTTI I SUPPORTI

CARATTERISTICHE

Resina poliuretanica trasparente bicomponente a base acqua. Finitura opaca specifica per pavimenti e rivestimenti in cemento. Non ingiallisce ed è resistente ai raggi UV. Prodotto realizzato con materie prime a basso impatto ambientale.

PER NON SBAGLIARE

- Applicare sopra i 10°C e sotto i 30°C
- Applicare solo su supporti compatti, coesi, puliti e privi di polvere
- Non applicare oltre il tempo di utilizzo di 1 ora
- Non calpestare il prodotto prima di 24 ore dall'applicazione
- Per la pulizia utilizzare solo detersivi a pH neutro (7)
- Non applicare in presenza di umidità su pareti o su pavimenti

DOVE SI APPLICA

Tutti i supporti: ideale come protettivo per pavimenti, pareti, bagni, pareti di box doccia, mobili, tavoli, banconi, top di cucine e complementi d'arredo in genere.

Si applica come mano di finitura su Cemento Decorativo Fine MAKE o su Fondo Cemento MAKE esclusivamente dopo l'applicazione di Consolidante MAKE.

CICLO PER PARETI

Applicare 2 mani di Cemento Decorativo Fine MAKE + Additivo per Cemento MAKE, 1 mano di Consolidante MAKE e, per raggiungere la completa idrorepellenza, 2 mani di Resina Trasparente per Cemento MAKE Opaca.

- Su fondi asciutti e compatti seguire il ciclo per pareti.
- Su piastrelle ed altre superfici molto lisce e non assorbenti abradere con Frattazzo per Carteggiare MAKE o applicare una mano di Fondo per Piastrelle MAKE + Additivo Antiscivolo MAKE, quindi procedere con il ciclo per pareti.

CICLO PER PAVIMENTI

Applicare: 2 mani di Fondo Cemento MAKE + Additivo Cemento MAKE, 2 mani di Cemento Decorativo Fine MAKE + Additivo Cemento MAKE, 1 mano di Consolidante MAKE e 2 mani di Resina Trasparente per Cemento MAKE Opaca.

- Su fondi asciutti e compatti seguire il ciclo per pavimenti.
- Su piastrelle ed altre superfici molto lisce e non assorbenti abradere con Frattazzo per Carteggiare MAKE o applicare una mano di Fondo per Piastrelle MAKE + Additivo Antiscivolo MAKE, quindi procedere con il ciclo per pavimenti.

CICLO IDROREPELLENZA PER CEMENTO

Applicare 1 mano di Consolidante MAKE + 2 mani di Resina Trasparente MAKE.

AVVERTENZE

Il cemento è un materiale assorbente: su supporti dove è necessaria lavabilità e resistenza applicare il CICLO IDROREPELLENZA (Es. pavimenti, box doccia, top cucine, paraschizzi).



MAKE

RESINA TRASP. BICOMP. CEMENTO

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

COME SI APPLICA

Versare il Componente B nel Componente A e miscelare accuratamente.
Attendere 5 minuti prima procedere con l'applicazione.

ORA IL PRODOTTO E' PRONTO E DEVE ESSERE APPLICATO ENTRO 1 ORA.

Si applica a pennello o a rullo senza diluizione; nel caso di superfici molto assorbenti diluire la prima mano fino al 10% con acqua. Dopo circa 6 ore e non più tardi di 24 ore dalla prima mano applicare la seconda mano.

RESE E TEMPI DI ASCIUGATURA

PRODOTTO	ASCIUTTO	RIVERNICIABILE	RESA per mano
FONDO CEMENTO	4 h	6 - 8 h	1mq/ Kg
CEMENTO DECORATIVO	2 h	4 - 6 h	2mq/ Kg
CONSOLIDANTE	1 h	3 - 4 h	12mq/ L
RESINA TRASPARENTE	2 h	tra 6 e 24 h	14mq/ L

Le rese e i tempi indicati sono da ritenersi validi considerando un fondo liscio e compatto, con una temperatura di 20°C e un'umidità residua nell'aria pari al 60%, in caso di fondi ruvidi o molto assorbenti la resa può subire sensibili variazioni. La temperatura dell'aria in fase di essiccazione e del supporto in fase di applicazione devono essere sempre superiori ai 10°C. Il prodotto raggiunge le resistenze massime dopo 7 giorni dall'applicazione; prima di una settimana si consiglia di usare cautela soprattutto nello spostamento di mobili o carichi pesanti.