



FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO MANUALE D'APPLICAZIONE

RESIN KIT CEMENT LOOK è una Resina-Cemento in polvere a rapida essiccazione, crea un'effetto autentico. Disponibile in 8 colori Fleur + 1 Colore neutro che può essere dipinto con Smalto Eggshell o Resina Epossidica Colorata.

COSA CONTIENE IL KIT: Polvere Resina Cemento e Additivo Colorante, è necessario solo aggiungere l'acqua e miscelare con un trapano miscelatore.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

In un recipiente versare l'acqua, l'Additivo Colorante e successivamente la polvere di Resina Cemento, (la quantità di acqua indicata sulla confezione) Miscelare ad alta velocità per 2/3 min. con trapano o miscelatore per amalgamare bene il prodotto. Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: c.a.15/20 MINUTI ad una temperatura media di c.a.20°C.

IMPORTANTE: non miscelare mai più di 4 Kg. per volta. Se si sta utilizzando la confezione da Kg. 8 dividere la quantità di polvere, quella di additivo colorato e quella dell'acqua.

APPLICAZIONE: Applicare con Rullo Fleur cm.10 cod. 14006 + manico per rullo cod. 14039 e uniformare con Spatola acciaio 160X140 mm. cod.18097

Facile da applicare, adatta a tutte le superfici rigide e compatte sia all'interno che all'esterno, **NON utilizzare per piatto doccia, interno lavandini e vasche da bagno**

CONSIGLI RIGUARDANTI LE FINITURE

Per le superfici che non necessitano di particolare resistenza a macchie e problemi di depositi di acqua

RESINA DI FINITURA Monocomponente all'acqua Satinata 2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095

Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.

Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

SUPERFICI CHE NECESSITANO DI UN'ALTISSIMA RESISTENZA A MACCHIE E RESIDUI DI LIQUIDI CON TEMPI PROLUNGATI come esterni, top della cucina, banconi bar e tavoli

consigliamo 2/3 mani di **RESINA EXTRA RESISTENTE** bicomponente a solvente

Lucida ml. 0,750 cod. 18095 Opaca Cod.18096 2 mani a rullo o pennello.

Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra

Calpestabile. dopo 24 ore



FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO MANUALE D'APPLICAZIONE

PAVIMENTO piastrelle interno/esterno

CICLO APPLICATIVO per COPRIRE LE FUGHE

1. **PULIZIA** Fleur Cleaner lt.1 cod.15021. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare bene le fughe
2. **PRIMER F** cod. 18074 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 8 ore Tempo di utilizzo: 45 minuti Resa: 8 mq.
3. **RESIN KIT CEMENT LOOK** Su fondo piastrellato 2/3 mani in funzione della dimensione delle fughe. Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.
Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.
4. **CEMENT CONSOLIDATOR** cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra
5. **RESINA DI FINITURA RESINA DI FINITURA** Monocomponente all'acqua Satinata 2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

Su superfici a contatto prolungato con acqua come bagni, esterni e top della cucina **RESINA EXTRA RESISTENTE** bicomponente a solvente ml. 0,750 cod. 18095 Opaca Cod.18096 2 mani a rullo o pennello.

Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra Calpestable. dopo 24 ore APPLICAZIONE: rullo o pennello

STRUMENTI: Spatola acciaio 160X140 mm. cod.18097

Rullo Fleur cm.10 cod. 14006 e manico per rullo cod. 14039

IMPORTANTE: se necessario sigillare bene le giunture con Silicone Acetico

PAVIMENTO generico interno/esterno

CICLO APPLICATIVO per COPRIRE LE FUGHE

1. **PULIZIA** Fleur Cleaner lt.1 cod.15021. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare.
2. **PRIMER RUVIDO** cod. 18090 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 4 ore Resa: per mano per confezione 4 mq.
3. **RESIN KIT CEMENT LOOK** Su fondo piastrellato 2 mani in funzione dell'effetto desiderato..Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.
Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.
4. **CEMENT CONSOLIDATOR** cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra
5. **RESINA DI FINITURA RESINA DI FINITURA** Monocomponente all'acqua Satinata 2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

Su superfici a contatto prolungato con acqua come bagni, esterni e top della cucina **RESINA EXTRA RESISTENTE** bicomponente a solvente ml. 0,750 cod. 18095 Opaca Cod.18096 2 mani a rullo o pennello. Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra Calpestable. dopo 24 ore



FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO MANUALE D'APPLICAZIONE

TOP CUCINA E TAVOLI piastrelle

CICLO APPLICATIVO per COPRIRE LE FUGHE

- 1.PULIZIA** Fleur Cleaner lt.1 cod.15021. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare bene le fughe
- 2. PRIMER F** cod. 18074 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 8 ore Tempo di utilizzo: 45 minuti Resa: 8 mq.
- 3. RESIN KIT CEMENT LOOK** Su fondo piastrellato 2/3 mani in funzione della dimensione delle fughe.Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.

Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.

- 4. CEMENT CONSOLIDATOR** cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra
- 5.RESINA DI FINITURA Monocomponente** all'acqua Satinata 2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

Su superfici a contatto prolungato con acqua top della cucina, banconi bar e tavoli sottoposti ad utilizzo giornaliero si consiglia RESINA EXTRA RESISTENTE bicomponente a solvente ml. 0,750 cod. 18095 Opaca Cod.18096 2 mani a rullo o pennello. Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra Calpestable. dopo 24 ore

TOP CUCINA E TAVOLI

CICLO APPLICATIVO

- 1.PULIZIA** Pulire dalla polvere ed assicurarsi che la superficie sia ben coesa.
- 2.PRIMER RUVIDO** cod. 18090 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 4 ore Resa: per mano per confezione 4 mq.
- 3. RESIN KIT CEMENT LOOK** 1/2 mani in funzione dell'effetto desiderato. Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.

Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.

- 4. CEMENT CONSOLIDATOR** cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra
- 5.RESINA DI FINITURA Monocomponente** all'acqua Satinata 2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

Su superfici a contatto prolungato con acqua top della cucina, banconi bar e tavoli sottoposti ad utilizzo giornaliero si consiglia RESINA EXTRA RESISTENTE bicomponente a solvente ml. 0,750 cod. 18095 Opaca Cod.18096 2 mani a rullo o pennello. Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra Calpestable. dopo 24 ore



FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO MANUALE D'APPLICAZIONE

PARETI piastrelle doccia, bagno, cucina

CICLO APPLICATIVO per COPRIRE LE FUGHE

1. **PULIZIA** Fleur Cleaner lt.1 cod.15021. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare bene le fughe
2. **PRIMER F** cod. 18074 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 8 ore Tempo di utilizzo: 45 minuti Resa: 8 mq.
3. **RESIN KIT CEMENT LOOK** Su fondo piastrellato 2/3 mani in funzione della dimensione delle fughe. Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.

Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.

4. **CEMENT CONSOLIDATOR** cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra
5. **RESINA DI FINITURA RESINA DI FINITURA** Monocomponente all'acqua Satinata 1/2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

PARETI muratura

CICLO APPLICATIVO

1. **PULIZIA** Pulire dalla polvere ed assicurarsi che la superficie sia ben coesa.
 2. **PRIMER RUVIDO** cod. 18090 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 4 ore. Resa: per mano per confezione 4 mq.
 3. **RESIN KIT CEMENT LOOK** 1/2 mani in funzione dell'effetto desiderato. Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.
- Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.
4. **CEMENT CONSOLIDATOR** cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra
 5. **RESINA DI FINITURA Monocomponente all'acqua** Satinata 1/2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .